




简介

Cr:GSGG晶体-一种高效率、高可靠性的晶体。

首次利用Cr⁴⁺: GSGG为红宝石激光器提供了可饱和吸收调Q开关。常规的单输出脉冲操作（100mj和27ns持续时间），相对于自由运转的红宝石激光操作，效率为25-30%。晶体材料GSGG:Cr³⁺是目前人们感兴趣的一种宽带、室温激光材料。系统中Cr³⁺的⁴T₂和²E电子能级之间的微小分离可导致有趣的光谱行为。人们研究了连续波和瞬态发光的温度依赖性，发现它与低温下最低能量²E和⁴T₂近似一致的Cr³⁺主位模型一致。钆钪镓石榴石（GSGG）与铬共掺是一种高效率的激光材料。首次利用电光快门元件来提供红宝石激光器的调Q操作。利用可饱和染料吸收剂和有色玻璃（硒和硫化镉的化合物）实现了被动调Q红宝石激光器。近年来，人们对脉冲红宝石激光器染料调Q开关的工作特性进行了研究。然而，由于染料的降解（分解），染料调Q开关的耐久性受到限制，玻璃调Q开关容易损坏。因此，四价铬掺杂钆钪镓石榴石Gd₃Sc₂Ga₃O₁₂（Cr⁴⁺: GSGG）被动调Q红宝石激光器首次提供了高可靠性、耐久性和高效率。

应用

Cr⁴⁺: GSGG用于红宝石激光器的可饱和吸收体Q开关：

四价铬掺杂钆钪镓石榴石Gd₃Sc₂Ga₃O₁₂（Cr⁴⁺: GSGG）被动调Q红宝石激光器首次提供了高可靠性、耐久性和高效率。常规的单输出脉冲操作（100mj和27ns持续时间），相对于自由运转的红宝石激光操作，效率为25-30%。




参数

光学性质

属性	数值
在1064nm的折射率	1.9424
折射率随温度变化, $dn/dt(10^{-6}K^{-1})$	10.9
弹性光学常数	
P11	-0.012 ± 0.003
P12	0.019 ± 0.003
P44	-0.0665 ± 0.0013

光谱

Cr⁴⁺: GSGG晶体的室温吸收光谱

光谱性质


属性	数值
发射波长 (nm)	1061.2
发射截面 (pm ²) ^a	13
R ₂ -→Y ₃ 过渡线宽 (cm ⁻¹)	11.5
在低浓度 (<10 ¹⁷ cm ⁻³) Nd ³⁺ 荧光寿命 (ps)	273-283
使用寿命缩短50%的Nd ³⁺ 浓度 (10 ²⁰ 钕离子cm ⁻³)	5

特征

- 高可靠性
 - 高效率
 - 高耐久性
 - 吸收力强且饱和
- 导热性好

热机械性质

属性	数值
密度 (g*cm ⁻³)	6.495
热容量 (J*g ⁻¹ *K ⁻¹)	0.4029
导热系数 (W*m ⁻¹ *K ⁻¹)	6
热膨胀 (10 ⁻⁶ K ⁻¹)	7.5
泊松比	0.28
杨氏模量 (GPa)	210
断裂韧性 (MPa)	1.2
抗热应力 (W*m ⁻¹) ^b	660



什么问题请联系我们
的技术工程师，在线
为您解答



了解更多资讯，请关注我们的公众号--上海芯飞睿科技有限公司