

MgO:LiNbO₃

掺杂氧化镁铌酸锂



简介

MgO: LiNbO₃—一种非线性晶体，优化了LiNbO₃—的性能。

LiNbO₃—晶体的一个最重要的缺点是它对光折变损伤的敏感性（光学诱导的折射率变化，通常在蓝色或绿色连续光照射下）。消除这种影响的通常方法是将LN 晶体保持在高温（400K 或更高）下。另一种防止光折变损伤的方法是氧化镁掺杂（对于全等ln，通常为5 mol%左右）。与未掺杂的ln 晶体相比，这种掺MgO 的共晶LiNbO₃ 晶体的矫顽力场值要低得多，最近的研究表明，仅掺杂1 mol%MgO 的化学计量比掺5 mol%MgO 的共晶LiNbO₃ 晶体具有更高的光折变损伤阈值。

纯的LiNbO₃（LN）是各种光学器件的良好候选材料，但由于其低阈值的光学损伤而具有很大的缺点。掺镁LN（共等成分）是解决这一问题的可能途径之一。氧化镁掺杂在LN 中起到了重要作用，使阈值激光束强度提高了100 倍。一个有趣的观点是，掺杂MgO 的ln 的每一个物理性质（如转变温度、活化能、光带、光学吸收光谱、基于我们先前测量的OH 振动频率、密度和电活化能的移动）都具有阈值组成4 略高于5 摩尔%的氧化镁浓度。

LiNbO₃（铌酸锂）是透过特点最好的非线性光学材料之一，适用于各种光学变频应用。晶体生长技术可以生产高质量的大体积晶体。掺杂MgO 的LN（典型掺杂浓度：5%）被开发用于降低本征材料的光折变效应，因此可用于更高能量的应用。

特征

- 高度同质性
- 宽透明度范围
- 高损伤阈值
- 良好的电光性能
- 良好的光电特性

应用

- SHG（二次谐波产生），THG（三次谐波产生）
- OPO（光学参量振荡器）
- OPA（光学参量放大）
- OPCPA（光学参量啁啾脉冲放大）
- 电光调制器



MgO:LiNbO₃ 掺杂氧化镁铌酸锂

参数

相位匹配角的实验值 (T = 293K)

相互作用波长[μm]	Φ _{exp} [deg]	Note
SHG, o+o → e		
1064 → 532	74.5	5mol% MgO, congruent LN
	76	5mol% MgO
	76.5	5mol% MgO, Li/Nb=0.97
	82.3	7mol% MgO
1080 → 540	75.1	5mol% MgO, congruent LN
	74	5mol% MgO, Li/Nb=0.97
1340 → 670	54	5mol% MgO, congruent LN

NCPM 温度的实验值

相互作用波长[μm]	T [°C]	Note
SHG, o+o → e		
1064 → 532	25.4	0.6mol% MgO, congruent
	78.5	LN 7mol% MgO, along X
	85-109	>5mol% MgO
	107	5mol% MgO
	110.8	7mol% MgO
1050 → 525		5mol% MgO, Li/Nb=0.97
1080 → 540		5mol% MgO, congruent LN

角度和温度带宽的实验值

Interacting wavelengths [μm]	T [°C]	Φ _{pm} [deg]	Δθ ^{int} [deg]	ΔT[°C]	Note
SHG, o+o → e					
1064 → 532	20	76	0.063		5mol% MgO
	25.4	90		0.68	0.6mol% MgO
	107	90	2.16	0.73	5mol% MgO
	110.6	90		0.73	5mol% MgO

折射率随温度的变化

	T [°C]	355nm	406nm	532nm	633nm	1064nm
LiNbO ₃	25	2.40179	2.39152	2.23622	2.20351	2.15714
	50	2.40343	2.32807	2.23765	2.20458	2.15757
	75	2.40722	2.3308	2.2394	2.20607	2.15884
MgO: LiNbO ₃	25	2.38482	2.31248	2.2253	2.19323	2.14757
	50	2.38778	2.31441	2.22644	2.19424	2.14861
	75	2.39152	2.31718	2.22819	2.19567	2.14966

掺杂5mol%的MgO 同位素LINBO₃ 的折射率温度导数

λ[nm]	dn _o /dT×10 ⁶ [K ⁻¹]	Dn _e /dT×10 ⁶ [K ⁻¹]
540	16.663	72.763
633	12.121	64.866
1080	4.356	54.190
1341	5.895	52.665


掺杂5mol%的MgO 同位素LINBO₃ 的折射率温度导数

λ[nm]	dn _o /dT×10 ⁶ [K ⁻¹]
d ₃₁ (0.852μm) =4.9pm/V	d ₃₃ (1.064μm) =25.0pm/V
d ₃₃ (0.852μm) =28.4pm/V	d ₃₁ (1.313μm) =3.4pm/V
d ₃₁ (1.064μm) =4.4pm/V	d ₃₃ (1.313μm) =20.3pm/V




MgO:LiNbO₃ 掺杂氧化镁铌酸锂


吸收光谱




LiNbO₃和LiNbO₃ MgO (7 mol%) 晶体在吸收区域的吸收光谱.



具有I型相位匹配(oo-e)的LiNbO₃ MgO (7mol%) 晶体中SHG强度的角度依赖性



在 MgO LiNbO₃ 的普通和非常波中在 25°C 下的热光学常数



未掺杂和MgO掺杂的LN晶体的透射光谱



了解更多资讯，请关注我们的公众号--上海芯飞睿科技有限公司

